TECHNISCHE FICHE
VERSIE: 12/2025

Masterkit

Materiaalomschrijving

Masterkit is een afdichtingskit voor:

- Masterflashing
- Mastercover
- Tapbuizen
- Voegen tussen EPDM en beton / metselwerk

Producteigenschappen

Masterkit	
Basis	synthetische rubber en solventen
Inhoud	600 ml
Houdbaarheid	12 maanden
Kleur	zwart
Soortelijke massa	1,13 g/ml
Temperatuur bestendigheid na uitharden	-40°C / +120°C

Stockage

In het magazijn:

- Stockeer de Masterkit op een droge plaats tussen 5 °C en 25 °C.

Op het dak:

- Bewaar de Masterkit op het dak in de schaduw.
- Hou de Masterkit weg van warmte (T hoger dan 32 °C), vlammen & vonken.

Voorbereiding

- Verwijder alle vuil en stof van de te behandelen ondergrond, reinig indien nodig met de Weathered membrane cleaner.
- Zorg er voor dat de te behandelen ondergrond droog en zuiver is en voorbehandeld wordt met Masterstarter.

VM Building Solutions NV/SA
Europalaan 73, BE-9800 Deinze
T +32 (0)9 321 99 21

info.be@vmbuildingsolutions.com
www.vmbuildingsolutions.com

Verwerking

- Masterflashing:
  - Breng een ril kit aan rondom Masterflashing.
- Mastercover:
  - In geval van dakrandprofiel, breng een ril kit aan bij Mastercover langs de zijde van het dakrandprofiel.
- Tapbuizen:
  - Plaats de tapbuis vol en zat in de kit en rol aan met de aandrukrol (4 cirkels Masterkit rond de tapbuis).
- Voegen tussen epdm & beton / metselwerk:
  - Kit de solin / het muurprofiel af aan de bovenzijde.

Opmerkingen

- Neem contact op met de technische dienst van VM Building Solutions indien u meer informatie wenst over de verwerking of eigenschappen van Masterkit.
- Wij verwijzen eveneens naar de geldende Technische Voorlichtingen van Buildwise.

VM Building Solutions NV/SA
Europalaan 73, BE-9800 Deinze
T +32 (0)9 321 99 21

info.be@vmbuildingsolutions.com
www.vmbuildingsolutions.com