FICHE TECHNIQUE
VERSION: 6/2025

Master mastic

Description

Master mastic est un mastic d'étanchéité pour:

- Masterflashing
- Mastercover
- Avaloirs
- Joints entre la membrane EPDM et le béton / la maçonnerie

Propriétés du produit

Master mastic	
Base	caoutchouc synthétique et solvents
Contenu	600 ml
Conservation	12 mois
Couleur	noir
Densité	1,13 g/ml
Résistance à la température après durcissement	-40°C/ +120°C

Stockage

Dans le magasin:

- Stocker le Master mastic dans un endroit sec entre 5 °C et 25 °C.

Sur le toit:

- Conserver le Master mastic à l'ombre sur le toit.
- Garder le Master mastic à l'abri de la chaleur (temp. supérieure à 32 °C), des flammes et des étincelles.

Préparation

- Éliminer toutes les saletés et la poussière du support à traiter; nettoyer si nécessaire avec le Weathered membrane cleaner.
- Veiller à ce que le support à traiter soit sec, propre et prétraité avec Masterstarter.

VM Building Solutions
Schoonmansveld 48, BE-2870 Puurs-Sint-Amands
T +32 (0)3 500 40 30, F +32 (0)3 500 40 40
info.be@vmbuildingsolutions.com
www.vmbuildingsolutions.com

Application

- Masterflashing:
  - Appliquer un trait de mastic sur le pourtour du Masterflashing.
- Mastercover:
  - Dans le cas d'un profilé de rive de toit, appliquer un trait de mastic sur le Mastercover du côté du profil de rive de toit.
- Avaloirs:
  - Placer l'avaloir complètement dans le mastic et rouler avec le maroufleur (4 cerces autour l'avaloir).
- Joints entre la membrane EPDM et le béton / la maçonnerie:
  - Appliquer le mastic sur le solin / le profilé mural dans la partie supérieure.

Remarques

- Contacter le service technique de VM Building Solutions pour des informations supplémentaires sur le mode d'application ou sur les propriétés du Master mastic.
- Nous conseillons également de se référer aux Notes d'Information Technique du Buildwise.

VM Building Solutions
Schoonmansveld 48, BE-2870 Puurs-Sint-Amands
T +32 (0)3 500 40 30, F +32 (0)3 500 40 40
info.be@vmbuildingsolutions.com
www.vmbuildingsolutions.com