TECHNISCHE FICHE
VERSIE: 12/2025

Mastercover : 22,5 cm x 30,5 m

Materiaalomschrijving

Mastercover is een gevulkaniseerde zelfklevende EPDM-strook voor:

- Dwarsverbindingen
- Dakrandafwerking
- Verdubbeling van naden bij groendaken
- Horizontale herstellingen

Producteigenschappen

Mastercover	**22,5 cm x 30,5 m**
Basis	synthetische rubber & epdm
Breedte	22,5 cm
Dikte	2,2 mm
Rollengte	30,5 m
Droge stof	100 %
Elasticiteit	480 %
Gewicht	21 kg / rol
Houdbaarheid	18 maanden
Kleur	zwart
Treksterkte	11,3 MPa minimaal

Stockage

In het magazijn:

- Stockeer de rollen op een droge plaats.
- Indien de Mastercover onder de 4 °C bewaard wordt, verliest deze aan kleefkracht.

Op het dak:

- Bewaar de Mastercover op het dak in de schaduw.
- Hou de Mastercover weg van warmte (T hoger dan 32 °C), vlammen & vonken.

VM Building Solutions NV/SA
Europalaan 73, BE-9800 Deinze
T +32 (0)9 321 99 21

info.be@vmbuildingsolutions.com
www.vmbuildingsolutions.com

Voorbereiding

- Verwijder alle vuil en stof van de te behandelen ondergrond, reinig indien nodig met de Weathered membrane cleaner.
- Zorg er voor dat de te behandelen ondergrond droog en zuiver is.

Verwerking

- Breng Masterstarter aan met een propere schuurspons / lijmrol.
- Zorg er voor dat de Masterstarter gelijkmatig verdeeld is op het oppervlak.
- Laat de Masterstarter drogen tot deze handdroog is.
- Plaats de Mastercover, verwijder de beschermingsfolie en rol de Mastercover dwars aan met een aandrukrol.
- Afkitten met de Masterkit indien nodig:
  - Tegennaden,
  - Dakrandprofielen (aan de kant van het profiel).
- Volg de plaatsingsrichtlijnen van VM Building Solutions en gebruik steeds de toebehoren uit het Mastersystems gamma.
- Minimale verwerkingstemperatuur: 5 °C

Opmerkingen

- Neem contact op met de technische dienst van VM Building Solutions indien u meer informatie wenst over de verwerking of eigenschappen van Mastercover.
- Wij verwijzen eveneens naar de geldende Technische Voorlichtingen van Buildwise.

VM Building Solutions NV/SA
Europalaan 73, BE-9800 Deinze
T +32 (0)9 321 99 21

info.be@vmbuildingsolutions.com
www.vmbuildingsolutions.com